

КЛИНКЕР ТУ 5739-002-002844339-94

Область применения: Все виды цементов изготовлены на основе клинкера данного химико-минералогического состава.

- **Рационально подобранная химическая характеристика клинкера позволяет выпускать широкий ассортимент высококачественных общестроительных цементов и специальных цементов**
- **Средняя годовая активность клинкера составляет 51,0 МПа**
- **Клинкер характеризуется стабильностью прочностных показателей. Коэффициент вариации основных технических характеристик находится на уровне 5,0 %.**
- **Присутствие щелочных оксидов – минимально**
- **Присутствие оксида магния – минимально**

Химическая характеристика клинкера

ППП	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	CL	R ₂ O	H.ост.	CaO _{св.}
0,23	21,19	4,99	4,35	65,43	1,48	0,20	-	0,26	5,0	0,18

Минералогическая характеристика клинкера

C ₃ S	C ₂ S	C ₃ A	C ₄ AF
67,1	12,0	5,9	13,2